



Film PET compozit spate gri

cod: SOL-230GFM

Date tehnice:

Substrat	60 %PVC + 40 %PET
Coating	MS
Greutate	320 grame
Grosime	230 micrometri
Finisare suprafață	Mată
Luciu-60dg	40
Albul	95
Valabilitate	2 ani în condiții de 18° - 25°C, umiditate relativă de 30 - 50%
Mărimi obișnuite	(W/L) 0,914 / 1,07 / 1,27 / 1,52 x 50m
Compatibilitate cu cerneala	Eco-Solvent, Solvent, UV, Latex
Avantaje	* Calitatea printului foarte stabilă
	* Uscare rapidă
	* Rigid, fără tendințe de îndoire

Condiții de testare: Temperatură interioară 23±2°C, Umiditate relativă 50±5%

Index	Unitate	Metoda de testare	Standard
Grosime	micrometri	GB/T6672-2001	230±10
Greutate	gr/m ²	GB4669-1995	320±20
Forța de cojire 24h, 180°	N/25mm	FTM 1	≥3
Stabilitate dimensională MD	mm	FTM 14	≤1.5
Stabilitate dimensională CD	mm	FTM 14	≤1.0
Rezistență la tracțiune MD	N/25 mm	GB/T1040.1-2006	≥20
Rezistență la tracțiune CD	N/25 mm	GB/T1040.1-2006	≥15
Temperatura construcției	°C		10 ~ 35
Temperatura aplicabilă	°C		-20 ~ +70